

# ОЛИВИЛ-101

Краска водно-дисперсионная «Стандарт»  
для фасадных работ

Материал максимально адаптирован для условий российского климата

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличается хорошей светостойкостью
- Хорошая адгезия к различным поверхностям
- Широкая цветовая гамма
- Имеет хорошие прочностные свойства
- Влагоустойчива
- Стойкая к старению

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ОЛИВИЛ-101 – высококачественная фасадная акриловая краска с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям.

Краска предназначена для окрашивания декоративных штукатурок серии Акрилит, и других строительных минеральных оснований.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОЛИВИЛ-101 – используется для окраски защитно-декоративного слоя в системе окраске фасадов, а также для наружных и внутренних работ в качестве финишного окрасочного покрытия по гладким или структурным основаниям:

- минеральные декоративные штукатурки серии Акрилит;
- цементно-песчаные, цементно-известковые и известково-цементные штукатурки и шпатлевки;
- плотный и гладкий бетон;
- стекломагнезитовые листы (СМЛ) и армированные цементные листовые материалы (аквапанель);
- гипсовые штукатурки и шпатлевки, гипсолитовые блоки (внутри зданий);
- гипсовая лепнина;
- полимерные шпатлевки (внутри зданий);
- листовые гипсовые материалы – ГВЛ, ГКЛ и т.д. (внутри зданий);
- ЛКП (краски и штукатурки) с несущей способностью.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Поверхности основания должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел,



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Консистенция	Густая жидкость
Цвет	Белый. Возможна колеровка под заказ по цветовому вееру RAL и NCS.
Внешний вид покрытия	Однородная, матовая, без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ	≥ 65%
Степень перетира по прибору «Клин»	≤ 40 мкм
Условная вязкость по ВЗ-246 (6ммм)	≥ 60 с
Плотность краски	1,45-1,55 кг/л
Укрывистость высушенной пленки	≤ 120 г/м <sup>2</sup>
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при температуре (21±3) °С	1 час
Нанесение последующего слоя, не ранее	12 часов
Минимальная температура нанесения	от +5 °С
Смываемость пленки краски	≤ 0,5 г/м <sup>2</sup>
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (21±3) °С	≥ 24 часов
Расход на один слой	0,15 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности
Нанесение	Кисть, валик, распыление

Вышеуказанная техническая информация верна при  $t +24\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях время полимеризации может измениться.

красок и любых веществ, ослабляющих адгезию. Перед началом работ поверхности основания необходимо обеспылить или загрунтовать. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +5 °С до +30 °С. Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться не менее 28 дней. Остаточная влажность оснований на цементной основе не должна превышать 3 %, ангидритных и гипсовых оснований 0,5 %. Основания должны быть прочными, ровными и обладать достаточными несущими способностями. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки. Внимание! Перед нанесением ОЛИВИЛ-101 на мелящие (подвергнутые шлифованию) и сильновпитывающие (гипс) основания предварительно загрунтовать грунтовкой АКРИЛИТ-06 (кроющая).

Окрашивание минеральных декоративных штукатурок серии АКРИЛИТ, выполнять после полного высыхания. Время высыхания минеральных декоративных штукатурок составляет не менее 72 часов при температуре воздуха не менее +24°С и относительной влажности не более 65%. Перед окрашиванием основание должно быть очищено от загрязнений и загрунтовано фасадной грунтовкой АКРИЛИТ-06 (кроющая).

### Приготовление материала

Краска ОЛИВИЛ-101 готова к применению, перед применением необходимо перемешать. Допустимо разбавление чистой водой не более 10% для первого слоя и не более 5% для финишного слоя.

### Нанесение

Краска ОЛИВИЛ-101 наносится малярным валиком или кистью равномерно по всей поверхности. Допустимо механизированное нанесение воздушным или безвоздушным способами. Краска наносится минимум в два слоя.

### Очистка

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды. После окончания работ инструмент следует сразу промыть водопроводной водой. Высохшие излишки материала и загрязнения, возможно, удалить только механическим способом или растворителем.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить краску Оливил-101 при температуре основания и окружающей среды от +5 °С до +25 °С. Следует исключить воздействие прямых солнечных лучей, а также осадков.
- Если температура ниже +10°С, допускается увеличить продолжительность высыхания каждого слоя до 24 часов.
- На одной плоскости использовать материал одной производственной партии. Во избежание цветовых различий, материалы разных партий следует перемешать между собой перед нанесением на одной стене.
- Не использовать Оливил-101 для грунтования магниевых и металлических поверхностей. Не использовать краску Оливил-101 в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение вёдер с краской Оливил-101 под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные перчатки. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке при температуре не ниже +5 °С. Не допускать замерзания.

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро – 7 кг. Пластиковое ведро – 15 кг. Пластиковое ведро – 45 кг.

## КОНТАКТЫ

Воскресенский Лакокрасочный Завод «Олива»  
Адрес производства, офис продаж:  
МО, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32Б.  
Тел.: 8(496 44) 46–302; 8 (800) 500-59-94.  
[www.oliva.ru](http://www.oliva.ru)

*По любым вопросам относительно применения продукции обращаться в службу технической поддержки ВЛКЗ ОЛИВА. Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции,*

связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы по применению необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП и СП). Инструкция по применению не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно если используются совместно с материалами других производителей. При сомнении в возможности конкретного применения материала, следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.